



دراسة بحثية لإنتاج خرسانة ذاتية الإنارة

حنان علي الخويلدي، أميرة محمد الرقيق، رؤى الهادي دريد، مسرة عبدالله القانقا
قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة الزاوية، الزاوية، ليبيا

Research Study for the Production of Self-illuminating Concrete

Hanan Ali Alkhuwaylidi¹; Amira Mohamed Argig²; Roaa Alhadi Dureed³; Masarah A K
Ghangha⁴

Department Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zawia, Zawia, Libya¹

*Corresponding author email: h.alkhuwaylidi@zu.edu.ly 1

<https://orcid.org/0009-0007-3541-6574>

تاريخ الاستلام: 2026/05/04 - تاريخ المراجعة: 2026/05/27 - تاريخ القبول: 2026/06/06 - تاريخ النشر: 2026/06/14

ملخص البحث

الخرسانة التقليدية المستخدمة حالياً في صناعة البناء لها لون رمادي وكثافة عالية. تمنع مرور الضوء من خلالها بحيث لا يمكن للخرسانة أن تضيء نفسها لذلك تم تزويد الخرسانة بخاصية الإنارة عن طريق تغيير خواص الخلطة الخرسانية بإضافة بعض المواد الكيميائية المضئية وهي عناصر خاملة تسبب الحد الأدنى من الضرر البيئي. بالتالي بناء على ما تم دراسته في هذا البحث واعتماداً على نتائج إختبار النصوص وجد أن الخلطة الثانية ذات الإضافات (ألومينات السترونتيوم، إيبوكسي ريزن، مخلفات الزجاج وثنائي أكسيد التيتانيوم) هي الأكثر توهجا وأطول مدة إضاءة، أما بخصوص مقاومة الضغط وجد ان الخرسانة ذاتية الإنارة تمتلك أيضا قوة ضغط كبيرة مثل الخرسانة التقليدية حيث أعطت نتائج متقاربة أثناء الإختبار، و تعتبر مجدية من ناحية التكلفة لكونها تقدر ب10% فقط أعلى من تكلفة الخرسانة العادية مقارنة بما توفره من طاقة نظيفة، كما إستمرت الإنارة من 2-5 ساعات.

الكلمات المفتاحية: (ألومينات السترونتيوم، إيبوكسي ريزن، مخلفات الزجاج و ثنائي أكسيد التيتانيوم)

ABSTRACT

Traditional concrete used today in construction is gray in color of high density. And does not permit light to go through if and hence does not glow. To change this characteristic, the chemical composition of concrete needed to be changed by adding substances that have a glowing appearance. These substances are insert and have a minimum effect on environment. After trials, research and depending on luminance results, it was found that the second mixture with additives of (Strontium Aluminate, Epoxy Risen, glass residue and Titanium Dioxide) was the most glowing for the longest period According to pressure resistance, it was found that self-glowing concrete gave comparable results to traditional concrete. Economically, the self-glowing concrete costs only 10% more than traditional concrete. The cost may be considered feasible due to the clean energy it provides. The light omitted lasted from 2 to 5 hours.

Keyword: (Strontium Aluminate, Epoxy resin, Glass waste and Titanium dioxide)

1. المقدمة

الخرسانة هي مادة بناء يتم الحصول عليها عن طريق خلط الإسمنت والركام الناعم (الرمال) والركام الخشن (الحصى وكسر الأحجار والصخور و... إلخ) والمياه بنسب معينة، كل هذه المكونات عند مزجها أو خلطها بشكل صحيح يبدأ

الإسمنت والماء تفاعلا لربط المكونات (تفاعل الإماهة) وتنتج كتلة لدنة تتصلب بمرور الوقت، تعرف هذه الكتلة اللدنة والصلبة بالخرسانة، تعتمد خصائص الخرسانة على كمية ونسب المكونات المستخدمة في الخلطة ومع ذلك يمكن أن تعديل الخصائص بشكل كبير بناء على أنواع الإسمنت المختلفة المستخدمة في الخلطة، الخرسانة قوية جدا في مقاومة الانضغاط أو الضغط ولكنها ضعيفة في مقاومة الشد ويمكن صب الخرسانة الطازجة في أي أشكال أو قوالب مناسبة للحصول على الشكل والحجم المطلوب لذا تستخدم الخرسانة على نطاق واسع في جميع أنواع أعمال البناء مثل المباني والجسور والسدود والطرق والجسور العلوية و.... إلخ .

يمكن تزويد الخرسانة بخاصية الإنارة عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية المضيئة إلى الإسمنت مثل مسحوق الكبريتيد، ألومينات السترونتيوم وغيره من المواد الخاملة التي لا تسبب ضرر للبيئة، حيث تمتص المادة الطاقة في النهار من إشعاع الشمس وتعيد إصدار الطاقة الضوئية في الظلام وأثبتت الخرسانة المضيئة فاعليتها بسبب توجهها المضيء وأنها توفر حلول طرق سهلة للإضاءة الليلية ولافتات الطرق في الطرق السريعة، يمكن تحضير الخرسانة المضيئة بالطرق الثلاثة التالية:

1. طريقة خلط المكون المضيء .
2. طريقة تعديل البنية المجهرية للإسمنت.
3. طريقة طلاء السطح بالمركبات المضيئة.

ومن بين هذه الطرق الثلاث تم اعتماد طريقة خلط المكون المضيء وطريقة طلاء السطح بالمركبات المضيئة في هذا البحث.

1.1 الهدف

أحد أهداف هذا البحث هو توفير هياكل خرسانية ينبعث منها صديقة للبيئة عن طريق إمتصاص ضوء الشمس المحيط ثم إنبعائه بكمية كافية لإنارة المكان المحيط عند إزالة مصدر الضوء، ولعل أكثر الأماكن المستهدفة لإستخدام هذا النوع من الخرسانة هي واجهات مباني المصالح العامة (كالمستشفيات والمصارف ومديرية الأمن وغيره) وبالإضافة للطريق العام (في الرصيف وفي الفاصل بين الحارتين وعلى المطبات وفي الديكورات الداخلية....)

2.1 المشكلة

1. إنقطاع التيار الكهربائي بين الحين والآخر .
2. عدم الصيانة المستمرة لإنارة الطريق وحوادث بشكل مستمر نتيجة لعدم وضوح الرؤية.
3. إستخدام خلطات خرسانية غير صديقة للبيئة.
4. عدم إستغلال الطاقة الشمسية.

2. الجانب العملي والمنهجية:

تضمن الجانب العملي إستخدام إضافات مختلفة بنسب مختلفة إلى جانب المواد الرئيسية للخلطة الخرسانية ومقارنة النتائج وتقييمها من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية وأي مواصفات أخرى ذات علاقة، حيث تم القيام بتنفيذ عدد (6) من الخلطات الخرسانية بالإضافة إلى الخلطة المرجعية وإختبار مقاومة الضغط لكل منها التي تعبر عن قوة تحمل المكعبات الخرسانية، وإختبار النصوص كما سيرد.

1.2 تصميم الخلطات

تم حساب تصميم الخلطات طبقاً للمواصفة IS 10262-1982

الكثافة النوعية للإسمنت: 3.15

الكثافة النوعية للركام الناعم: 2.31

الكثافة النوعية للركام الخشن: 2.97

نسبة الماء للإسمنت: 0.48

نسبة المزيج النهائي = 1:1.63:3.188:0.48

• طريقة الخلط

في هذا البحث تم الخلط على 3 مراحل :






الهرز الدمك الخلط يوضح طلاء القوالب

شكل (1) مراحل التنفيذ

- فك القوالب المعدنية في اليوم التالي، مع مراعاة فك القالب بحذر ومعالجتها في حوض المياه كما في الشكل (2)



شكل (2) يوضح فك المكعبات ومعالجتها

3. النتائج

تم اختبار النصوص "الإضاءة" واختبار مقاومة الضغط للخرسانة وكانت النتائج على النحو الآتي:

1- اختبار النصوص:

بعد تعريض مكعبات الخرسانة المضبوطة لضوء الشمس عن طريق تركها في وضوح النهار لمدة معينة تم حفظ هذه المكعبات في غرفة مظلمة واختبار درجة التوهج ومدة النصوص كما موضحة في الجدول (1) و الأشكال (9-11)

2- نتائج اختبار مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية:


عند مقارنة قوة الضغط لكل من الخلطة المرجعية والخلطات المضبوطة وجد أن قوة الخرسانة المضبوطة تختلف قليلاً عن الخرسانة المرجعية كما موضحة في الجدول (1) و الأشكال (3-8)

جدول (1) يوضح نتائج اختبار النضوع و مقاومة الضغط

مقاومة الضغط		الإضاءة (ساعات)	الخلطة
بعد 28 يوم	بعد 7 أيام		
الأول	الثاني		
27	27	24.8	الخلطة المرجعية
28.5	27.5	24	الخلطة الثانية تم شحن المكعبات لمدة تتراوح بين 4-8 ساعات أدى لإستمرار توهج هذه المكعبات في الظلام لمدة تتراوح بين 2-4 ساعات وكانت شدة توهج المكعب كما موضح في الشكل (9)
22	24	17	الخلطة الثالثة تم شحن مكعبات هذه الخلطة كما فعلنا في السابق وكما موضح في الشكل (10)، ولكن لم نتحصل علي أي وميض ملاحظ.
15	16	9	الخلطة الرابعة لم تعطي هذه الخلطة أي اضاءة وكان بسبب ان المادة المضافة لم تكن مضيئة فعلا بل كانت عبارة عن مسحوق زجاج به قليل من اللعان.
27	25	20	الخلطة الخامسة كانت النتيجة متقاربه لنتيجة الخلطة الثانية مع اختلاف لون المادة المضيئة فكان النضوح أزرق اللون كما موضح في الشكل (11).
32	33.6	22	الخلطة السادسة تم شحن مكعبات الخلطة كما ذكرنا سابقا ولكن العاكس الأصفر نفسه المستخدم في طلاء الأرصفة عند استخدامه وخلطه مع الخلطة الخرسانية السادسة لم يعطي أي توهج

1- الخلطة المرجعية


نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (3) يوضح مقاومة الضغط للخلطة المرجعية

2- الخلطة الثانية


نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (4) يوضح مقاومة الضغط للخلطة الثانية

3- الخلطة الثالثة


نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (5) يوضح مقاومة الضغط للخلطة الثالثة

4- الخلطة الرابعة


نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (6) يوضح مقاومة الضغط للخلطة الرابعة


5- الخلطة الخامسة

نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (7) يوضح مقاومة الضغط للخلطة الخامسة

نتائج إختبار مقاومة الضغط:



الشكل (8) يوضح مقاومة الضغط للخلطة السادسة



الشكل (10)




الشكل (9)




الشكل (11)

نتائج العينات بطريقة الطلاء وطريقة الخلط



الشكل (13) يوضح نصوص العينات

المخلوطة بالمواد المضيئة



الشكل (12) يوضح نصوص العينات

المطلية بالمواد المضيئة

5. الاستنتاجات

كانت هذه التجربة بمثابة مبادرة للنظر في البناء المتقدم الجديد والناشئ في المستقبل كما أنه يضيف فائدة جديدة لإستدامة دورة الحياة وعلى النقيض من ذلك فإن لها أيضاً عيوبها الخاصة ونستنتج الآتي:

1. كلما زادت نسبة المواد الباعثة للضوء كلما زادت قوة الإضاءة.
2. إن مقاومة الضغط لجميع الخلطات كانت ضمن المواصفات.
3. تختلف مقاومة الضغط للخرسانة المضبوطة بمقدار (2Mpa) عن الخرسانة التقليدية.
4. كل ما تم تعريض الخرسانة ذاتية الإنارة للطاقة الضوئية أكثر كل ما استمر توهج هذه الخرسانة في الظلام مدة أطول.

6. التوصيات

كان هدف مشروعنا هو إنشاء عينات من الخرسانة المضبوطة " ذاتية الإضاءة " مما يؤدي إلى فكره أن الخرسانة يمكن أن توفر وظائف تتجاوز الهيكل الخرساني وعلى هذا نوصي بالتالي:

- يمكن إستخدامها في مجموعه تطبيقات مثل الديكورات (واجهات المباني العامة، الطرق العامة).
- توفير المواد الباعثة للضوء محلياً.
- إستكمال المشروع لإجراء باقي الإختبارات الخاصة بالخرسانة.
- إيجاد جهة ذات الاختصاص تتبنى فكرة المشروع من أجل إنتاج خرسانة مستدامة.

7. المراجع

- 1- M. Yunin, N.A., M. Zulkiffli, N.S., Shabadin, A, and Ishak, S.Z(2018). Effect of Enhanced Road Marking in Road Safty -Speed and Lateral Position. Jouinal of built Environment, Technology and Engineering, Vol.4(May) ISSN 0128-1003
- 2- Puvanasvaran, A.P., Yop Zain, M.F., Al-Hayali, Z.A. and Mukapit, M. (2012). Sustainability of Green Technology in Malaysia Industry, International Conference on Design and Concurrent Engineering.
- 3- Green, J., Perkins, C., Steinbach, R. and Edwards, P. (2015). Reduced street lighting at night and health a rapid appraisal of public views in England and Wales. Health & place, 34, PP.171-180.
- 4- IS EN 1436 A Guide to European Standard for Road Marking, Manual on Uniform Traffic Control Devices.
- 5- International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Volume 7, Issue 2, March- April 2018, Transparent Concret Concept Py Replacing Fine Aggregate of Waste Glass Py Using Admixture in Optical Fipre Dipka G, Kaaviya S, Kavitha Karthikeyan S. Indhumathi S.
- 6- Azouz, A., Fawzi, M., Mohammed, I., Hamed, O., Maher, A., & Baddi, M. (2026). Influence of Electrolyte Chemistry and Electrode Material on Hydrogen Production Performance in Alkaline Water Electrolysis. *Al-Farooq Journal of Sciences*, 2(2), 49-66.
- 7- " Glow-in-the-dark cement could revolutionize how we light cities " Jose Carlos Rubio Avalos (2016).
- 8- " Characteristics of Strontium Aluminate Crystals Used for Long Duration Phosphors " – Tooru Katsumata (2015).
- 9- Photoluminescence- Advances in Research and Application- Ellis Mardwn.