



دراسة عملية للمقارنة بين معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمى لثلاث معادن

(الألومنيوم - الحديد - النحاس)

نجلاء علي سعد شهبون¹*najat.shahbon@sabu.edu.ly*

عضو هيئة تدريس بقسم الفيزياء/ كلية العلوم صبراتة/ جامعة صبراتة

غادة خليفة عبدالمالك³ ²جهينة أبوالقاسم الضوبي

بكالوريوس فيزياء / كلية العلوم صبراتة/ جامعة صبراتة

تاريخ الاستلام: 2025/12/10 - تاريخ المراجعة: 2025/12/14 - تاريخ القبول: 19/12/2025 - تاريخ للنشر: 1/18/2026

الملخص

هدفت هذه الدراسة لمعرفة المقارنة بين متوسط معامل التمدد الحراري الطولي α والسطحى β والجمى γ لثلاث معادن وهي الالومنيوم، الحديد، النحاس، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن:

- العلاقة بين التغير في درجة الحرارة ΔT والتغير في الطول ΔL علاقة طردية (خطية)،

حيث كانت أعلى قيمة لمتوسط مقدار الاستطالة لمعدن الالومنيوم (0.015625 Cm)

وأقلها لمعدن الحديد (0.005125 Cm).

- أعلى قيمة لمتوسط معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمى لمعدن الالومنيوم.

$$(\alpha = 0.0000195 C^{-1} \quad \beta = 0.000039 C^{-1} \quad \gamma = 0.0000585 C^{-1})$$

- أقل قيمة لمتوسط معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمى لمعدن الحديد

$$(\alpha = 0.00000618 C^{-1} \quad \beta = 0.00001236 C^{-1} \quad \gamma = 0.00001854 C^{-1})$$

بمان أقل قيمة لمتوسط مقدار الاستطالة ومتعدد معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمى لمعدن الحديد، لذلك يستخدم معدن الحديد في صناعة الوصلات الحديدية في المباني والجسور والسكك الحديدية والطرق السريعة، حيث يتم ترك مسافات بين الوصلات لتعطى المجال للتمدد والانكماش، وإذا لم يتم فعل ذلك يمكن أن يتتصدع المبنى أو تنهار الجسور وتلتوى السكك الحديدية بفعل التمدد الحراري.

الكلمات المفتاحية:

التمدد الحراري- معامل التمدد الطولي- معامل التمدد السطحي والحجمي- الألومنيوم والحديد والنحاس- المقارنة التجريبية.

Abstract.

The purpose of this study is to compare the average longitudinal thermal expansion coefficient α , surface β , and volumetric coefficient γ for three metals, namely aluminum, iron, and copper. The results of the study showed that:

- The relationship between the change in temperature ΔT and the change in length ΔL is direct (linear),

The highest value of the average elongation was for aluminum (0.015625 cm) and the lowest for iron (0.005125 cm).

- The highest value of the average coefficient of longitudinal, surface and volumetric thermal expansion of aluminum metal.

$$(\alpha = 0.0000195 \text{ } C^{0^{-1}} \quad \beta = 0.000039 \text{ } C^{0^{-1}} \quad \gamma = 0.0000585 \text{ } C^{0^{-1}})$$

- The lowest value for the average coefficient of longitudinal, surface and volumetric thermal expansion for iron metal.

$$(\alpha = 0.00000618 \text{ } C^{0^{-1}} \quad \beta = 0.00001236 \text{ } C^{0^{-1}} \quad \gamma = 0.00001854 \text{ } C^{0^{-1}})$$

Since the average value of elongation and the average coefficient of longitudinal, surface and volumetric thermal expansion of iron metal is the lowest, therefore iron metal is used in the manufacture of iron connections in buildings, bridges, railways and highways, where spaces are left between the connections to give room for expansion and contraction, and if this is not done, it can cause buildings to crack, bridges to collapse, and railways to buckle due to thermal expansion.

Keywords

Thermal Expansion- Linear Expansion Coefficient- Surface and Volumetric Expansion Coefficients- Aluminum, Iron and Copper- Experimental Comparison

المقدمة: المعادن هي مادة صلبة تكونت

طبيعياً نتيجة تفاعل كيميائي غير عضوي ولها تراكيب كيميائية محددة وثابتة⁽¹⁾ حيث تميز بعده خصائص منها الموصولة العالية والتيار الكهربائي والبريق وقدرها للإلكترونات بسهولة في أثناء التفاعل الكيميائي مما يؤدي إلى اكتسابها الأيونات الموجبة للشحن، وترتيب المعادن في موقع محدد في الجدول الدوري⁽²⁾.

نلاحظ أن أحجام جميع المواد في جميع حالاتها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية تتأثر بالحرارة، وهذا ناتج من أن جزيئات المادة- والتي تتذبذب حول مواضع اتزانها - تزداد سعة تذبذبها عندما ترتفع درجة الحرارة، وينتج عن هذا تمدد المادة. ولكن مقدار التأثر بالحرارة يختلف من مادة إلى أخرى⁽³⁾. عند رفع درجة حرارة المادة سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة الاهتزازية لذراتها أو جزيئاتها وبزيادة سعة اهتزاز تلك الجسيمات يزداد متوسط المسافة بين الذرات أو الجزيئات، فعند تغير درجة حرارة المادة فإن ابعادها تتغير، فترداد بزيادة درجة الحرارة وتتكثف بانخفاضها. وتسمى ظاهرة تغير ابعاد المادة نتيجة لتغير درجة حرارتها بالتمدد الحراري. وتقاس بمعامل التمدد الحراري. ومن الممكن تعريف عدة معاملات

للتتمدد الحراري بحسب قياس التتمدد وهي: معامل التتمدد الحراري الطولي، معامل التتمدد الحراري المساحي، معامل التتمدد الحراري الحجمي. وينقسم التتمدد الحراري للأجسام الصلبة إلى ثلاثة⁽⁴⁾:

يحدث التمدد الحراري على كافة ابعاد الجسم كالطول والعرض والسمك وتكون نسبة الزيادة حسب الأبعاد الهندسية للمادة ومقدار الزيادة يتتناسب طردياً مع الطول الأصلي لذا تكون الزيادة في الطول أكثر منها في العرض أو السمك، لذلك فإن التغير في الطول ΔL يتتناسب طردياً مع التغير في درجات الحرارة ΔT والطول الأصلي L_0 لذا يمكن كتابة معادلة التغير في الطول كالتالي:

$$\Delta L = \text{ثابت} \cdot L_0 \cdot \Delta T \dots \dots \dots (2)$$

حيث الثابت هو معامل التمدد الحراري الطولي، (α) ، فتصبح المعادلة (2) على الصورة الآتية:

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T} \dots \dots \dots \quad (4)$$

2- التمدد الحراري السطحي⁽⁵⁾.

ان تغير مساحة السطوح مع تغير درجة حرارتها يعرف بالتمدد السطحي او تمدد المساحة، ويعرف معامل التمدد السطحي على انه مقدار الزيادة في المساحة لوحدة المساحة عند ارتفاع درجة الحرارة درجة حرارية واحدة، وهو يعادل ضعفي معامل التمدد الطولي للمواد المتماثلة، ويتوقف على نوع المادة نفسها ويقدر بنفس وحدات معامل التمدد الطولي، يكون مقدار التغير في وحدة الطول ناتج عن تأثير تغير درجة حرارة المادة متساويا في جميع الاتجاهات في المادة بشرط ان تكون المادة الصلبة متجانسة الخواص أي يكون لها الخواص نفسها في جميع الاتجاهات وهذا يعني ان المسافة بين أي نقطتين في المادة تتغير بالمقدار نفسه لمقدار التغير في درجة الحرارة نفسها. وعلى نفس الاساس يكون التمدد السطحي لمادة ما يعطى بالعلاقة التالية:

$$\Delta A = \text{ثابت} \cdot A_0 \cdot \Delta T \dots \dots \dots (6)$$

حيث الثابت هو معامل التمدد الحراري السطحي (β)، فتصبح المعادلة (6) على الصورة الآتية:

$$\Delta A = \beta \cdot A_0 \cdot \Delta T \dots \dots \dots (7)$$

$$\beta = \frac{\Delta A}{A_0 \cdot \Delta T} \dots \dots \dots \quad (8)$$

وحيث أن معامل التمدد السطحي يعادل ضعفي معامل التمدد الطولي للمواد المتماثلة فإن:

$$\beta = 2\alpha \dots \dots \dots \quad (9)$$

3- التمدد الحراري الحجمي⁽⁵⁾.

ان حجم المادة يتغير إذا تغيرت درجة حرارة المادة بنفس طريقة التمدد الطولي والتمدد السطحي.

يعرف معامل التمدد الحجمي على انه التغير النسبي في حجم المادة الصلبة نتيجة لتغير درجة حرارتها درجة حرارية واحدة. ويمكن التعبير عن التمدد الحجمي رياضياً بالعلاقة التالية:

$$\Delta \mathbf{V} = \text{ثابت} \cdot \mathbf{V}_0 \cdot \Delta \mathbf{T} \dots \dots \dots \quad (11)$$

حيث α هو معامل التمدد الحراري الحجمي (γ). فتُصبح المعادلة (11) على الصورة الآتية:

$$\Delta V = \gamma \cdot V_0 \cdot \Delta T \dots \dots \dots (12)$$

$$\gamma = \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta T} \dots \dots \dots \quad (13)$$

وحيث ان معامل التمدد الحجمي يعادل ثلاثة اضعاف معامل التمدد الطولي للمواد المتماثلة فأن:

يُعود ذلك إلى أن الجسم المتجانس يتمدد في ابعاده الثلاثة بالمقادير نفسها أي أنه يتمدد باتجاه الطول والعرض والارتفاع.

الأجهزة المستخدمة:

تم تصميم جهاز يتربك من قاعدة مثبت عليها حاجزان واحد عند كل طرف. وتمتد بين الحاجزين أسطوانة معدنية (غرفة تسخين) تسمح بدخول ساق معدني (الومنيوم أو حديد أو نحاس) داخلها بطول مناسب، ويحكم قفل طرفي الاسطوانة حول طرفي الساق المعدني، وللأسطوانة وصلتان مثبتتان إحداهما تسمح بدخول البخار حول الساق من

الغالية والأخرى لخروج البخار من الداخل إلى المخار. ويثبت أحد طرفي الساق داخل الأسطوانة والطرف الآخر يلمس جهاز الميكرومتر الذي يعمل على قياس الزيادة في الطول، ولقياس التغير في درجة الحرارة يستخدم ترمومتر. والشكل (1) يوضح تركيب الجهاز.



الشكل (1) تركيب جهاز لإيجاد معامل التمدد الحراري الطولي.

خطوات العمل:

1- في درجة حرارة المعمل (27.7°C)، نأخذ قياس الطول الأصلي للساق المعدني (الومنيوم، الحديد، النحاس) ولتكن $(L_0=35\text{cm})$.

2- نضبط مقدمة الميكرومتر بحيث تلامس مع طرف الساق الحر (قراءة الميكرومتر بـ mm).

3- نشغل الغالية حتى يمر تيار من بخار الماء على الساق داخل الأسطوانة وننتظر حتى نحصل على أعلى قيمة درجة الحرارة من الترمومتر ولتكن ($T_f = 90^{\circ}\text{C}$). ونسجل قراءة الميكرومتر ولتكن ($L_f \text{ mm}$).

4- نفصل الغالية عن الأسطوانة نلاحظ انخفاض في درجة الحرارة، نسجل قراءة الترمومتر بتدرج متساوي ولتكن (T_i) ونسجل قراءة الميكرومتر ولتكن ($L_i \text{ mm}$) حيث ($i=1,2,\dots,8$).

5- نحسب الفرق بين قراءتي الميكرومتر ($\Delta L = L_f - L_i$)، والفرق بين قراءتي الترمومتر ($\Delta T = T_f - T_i$).

6- بمعطومية الطول الأصلي للساق يمكن تعين معامل التمدد الطولي من العلاقة (4).

7- نسجل القياسات في الجداول (1، 2، 3).

النتائج والمناقشة:

-1 من الجداول (1، 2، 3)، نرسم بيانيًّا العلاقة بين ΔT على محور x ، ΔL على محور u كما هو موضح بالأشكال

.(4 ، 3 ، 2)

-2 من الجداول (1، 2، 3) نحسب متوسط معامل التمدد الطولي (α) لساق من الألومنيوم والحديد والنحاس. ومن

خلال المعادلة (9) نحسب معامل التمدد السطحي (β) ومن المعادلة (14) نحسب معامل التمدد الحجمي(γ)

للمعدن،

-3 نسجل قياسات الفقرة 2 في الجدول (4)، نحسب المقارنة بين متوسط معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى


والحجمي، نرسم بيانيًّا العلاقة بين قيم α ، β ، γ على محور u والمعدن على محور x كما هو موضح بالشكل

.(5)

الجدول (1) يوضح نتائج معدن الألومنيوم.

$(L_f = 0.40 \text{ mm})$ ، $(T_f = 90 \text{ }^{\circ}\text{C})$ ، $(L_0 = 350 \text{ mm})$

$T_i(^{\circ}\text{C})$	$L_i(\text{mm})$	$\Delta T(^{\circ}\text{C})$	$\Delta L (\text{mm})$	$\Delta L / \Delta T$	$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T} ({}^{\circ}\text{C}^{-1})$
85	0.37	5	0.03	0.006	0.0000171
80	0.33	10	0.07	0.007	0.00002
75	0.30	15	0.10	0.0066	0.0000188
70	0.25	20	0.15	0.0075	0.0000214
65	0.22	25	0.18	0.0072	0.0000205
60	0.20	30	0.20	0.0066	0.0000188
55	0.16	35	0.24	0.0068	0.0000194
50	0.12	40	0.28	0.007	0.00002




الشكل(2) يوضح العلاقة بين ΔL ، ΔT لمعدن الالومنيوم.

الجدول (2) يوضح نتائج معدن الحديد.

$$(L_f = 0.21 \text{ mm}) , (T_f = 90 \text{ } {}^{\circ}\text{C}) , (L_0 = 350 \text{ mm})$$

$T_i ({}^{\circ}\text{C})$	$L_i (\text{mm})$	$\Delta T ({}^{\circ}\text{C})$	$\Delta L (\text{mm})$	$\Delta L / \Delta T$	$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T} ({}^{\circ}\text{C}^{-1})$
85	0.20	5	0.01	0.002	0.0000057143
80	0.19	10	0.02	0.002	0.0000057143
75	0.18	15	0.03	0.002	0.0000057143
70	0.17	20	0.04	0.002	0.0000057143
65	0.16	25	0.05	0.002	0.0000057143
60	0.15	30	0.06	0.002	0.0000057143
55	0.12	35	0.09	0.00257	0.0000073429
50	0.10	40	0.11	0.00275	0.0000078571




الشكل (3) يوضح العلاقة بين ΔL ، ΔT لمعدن الحديد.

الجدول (3) يوضح نتائج معدن النحاس.

$$(L_f = 0.34 \text{ mm}) \quad , \quad (T_f = 90 \text{ } C^0) \quad , \quad (L_0 = 350 \text{ mm})$$

$T_i (C^0)$	$L_i (mm)$	$\Delta T (C^0)$	$\Delta L (mm)$	$\Delta L / \Delta T$	$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T} (C^{0-1})$
85	0.30	5	0.04	0.008	0.0000228
80	0.27	10	0.07	0.007	0.00002
75	0.25	15	0.09	0.006	0.0000171
70	0.23	20	0.11	0.0055	0.0000157
65	0.20	25	0.14	0.0056	0.000016
60	0.17	30	0.17	0.0056	0.000016
55	0.14	35	0.20	0.0057	0.0000162
50	0.11	40	0.23	0.0057	0.0000162




الشكل(4) يوضح العلاقة بين ΔL ، ΔT لمعدن النحاس.

الجدول(4) يوضح المقارنة بين متوسط معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمي.

$\gamma = 3\alpha (C^{\circ-1})$	$\beta = 2\alpha (C^{\circ-1})$	$\alpha (C^{\circ-1})$	المعدن
0.0000585	0.000039	0.0000195	الالومنيوم
0.00001854	0.00001236	0.00000618	الحديد
0.0000525	0.000035	0.0000175	النحاس

مقارنة بين معامل التمدد الحراري الطولي والسطحى والجمي



الشكل(5) يوضح العلاقة بين α ، β ، γ للمعادن.

بعد إجراء التجربة عملياً وقراءة وتدوين النتائج وجد إن:

- العلاقة بين التغير في درجة الحرارة والتغير في الطول علاقة طردية، حيث كان متوسط مقدار الاستطالة لمعدن الألومنيوم (0.015625 Cm) ولمعدن الحديد (0.005125 Cm) ولمعدن النحاس (0.013125 Cm).
- أعلى قيمة لمتوسط معامل التمدد الطولي والسطحى والحجمى لمعدن الألومنيوم وأقلها لمعدن الحديد. لذلك يستخدم معدن الحديد في صناعة الوصلات الحديدية في المباني والجسور والسكاك الحديدية والطرق السريعة، حيث يتم ترك مسافات بين الوصلات لتعطى المجال للتمدد والانكماش، وإذا لم يتم فعل ذلك يمكن أن يتتصدع المبنى أو تنهار الجسور وتلتوى السكاك الحديدية بفعل التمدد الحراري.

المراجع

- (1) د. محمد عبدالغنى مشرف، الطاهر عثمان ادريس، حسين سالم عوض، الجيولوجيا العامة، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم جامعة الملك سعود الرياض، 2002م.
- (2) د. عماد محمد ابراهيم خليل، علم المعادن، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر، مكتبة العلوم الجيولوجية 2018م.
- (3) د. أحمد رحيل، استاذ بكلية العلوم، جامعة طرابلس، ليبيا، الفيزياء الاساسية، الطبعة الثامنة، منشورات دار الحكمة طرابلس ليبيا، 2014م.
- (4) اسasيات الفيزياء، الطبعة العربية الاولى 2001م، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية مصر، الترجمة الحديثة للطبعة السادسة الانجليزية، 1995م.
- (5) د. محمد الشمرى، الحرارة، التمدد السطحي والحجمى للمواد الصلبة.