



دراسة التدرج الحبيبي لخمس مصادر من الركام الخشن في الجبل الغربي

"A Study of the Particle Size Gradation of Five Sources of Coarse Aggregate in the Western Mountain Region "

يوسف احمد ريحان

Yousif Ahmed Raihan

Yousef.rehan1972@gmail.com

خريبة محمد المشرى

Khayriyah Mohammed ALmishri

Khmohamed22473@gmail.com

كريمة علي الغويل

Karima A Ali ALghwil

Kar2005ima11@gmail.com

المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا / قسم الهندسة المدنية

Al-Zawiya Higher Institute of Science and Technology / Department of Civil Engineering

تاريخ الاستلام: 2025/11/10 - تاريخ المراجعة: 2025/12/25 - تاريخ القبول: 2025/12/25 - تاريخ للنشر: 2026/1/28

الملخص

إن خواص الركام تؤثر بدرجة كبيرة على مثابة وسلوك هيكل الخرسانة، ومن الخواص المهمة لركام الخرسانة هي تدرجه الحبيبي، ولغرض الحصول على هيكل خرساني كثيف يجب أن يكون تدرج الركام مناسباً، فتدرج حبيبات الركام عاملاً مهماً في السيطرة على قابلية التشغيل للخرسانة الطيرية، فعند تحديد كمية الركام الموجودة في وحدة الحجم للخرسانة تكون قابلية التشغيل للخلط أكثر عندما يكون تدرج الركام مناسباً، بذلك تكون الحاجة لكمية الماء أقل بدوره، ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الخرسانة الناتجة، كما يؤثر ذلك على الكلفة الكلية للخرسانة، على ذلك الأساس قمنا بإجراء مسح لخمس مناطق في الجبل الغربي (الغرب الليبي) وجلب بعض مصادر الركام منه لدراسة مدى ملائمتها للاستخدام كتهيئة لاختبارات متقدمة للخرسانة إضافة لتحقيق المتطلبات الاقتصادية والمقاومة على المدى البعيد للخرسانة، ومعرفة التدرج الحبيبي لها، وكانت كل منطقة تحتوي على تدرجات للركام ومن ثم منزح التدرج الحبيبي لكل منطقة بثلاث تدرجات كمحاولة لمعرفة السلوك ومقارنته بالآخريات .

Abstract

The properties of aggregates greatly affect the strength and behavior of the concrete structure, and one of the important properties of concrete aggregates is its granularity, for the purpose of obtaining a dense concrete structure, it must be an appropriate gradation in the aggregate, gradation of aggregates is an important factor in controlling the workability of soft concrete. when determining the amount of aggregate present in a unite volume of concrete, the workability of the mixture is more than the aggregate gradation is appropriate. Thus the need for a mount of water is less in turn, and this leads to an increase in the resistance of the resulting concrete, and it also affects the total cost of concrete. On that basis, we

conducted a survey of five regions in the western mountains (Libyan west), we were bringing some sources of rubble from it, to study their suitability for use. As preparation for advanced tests of concrete, in addition to achieving the economic requirements and long-term strength of concrete, and knowing its granular gradation each region contained three gradations of aggregates, and then mixing the granular gradient for each region with three gradations as an attempt to know the behavior and compare it with other regions.

1. المقدمة:

ركزت هذا الدراسة على المقارنة بين مصادر الركام المختلفة بموجب الفحص المنخل، لتحديد التوزيع الحجمي لحبوب الركام الكبير والصغير للرخام الخشن وذلك بطريقة التحليل بالمناخلي القياسية مع توضيح منحنى التدرج الحبيبي للرخام بيانيًاً ومقارنته بحدود المواصفات القياسية وذلك لتحديد مدى صلاحية الركام وملائمة للأعمال الخرسانية للمنشآت الهندسية حيث تم اعتماد المواصفة البريطانية في هذا الاختبار (BS882). لتوضح أهمية تأثير خواص الركام في تحسين خواص الخرسانة لإنتاج خرسانة ذات كفاءة عالية، باستخدام خليط من الركام بمقاساته المختلفة (0.5، 1.0، 1.5) سم، ومن ثم خلط هذه التدرجات بنسب وزنية (30، 30، 40) % على الترتيب ومقارنة النتائج الناتجة من التحليل والرسم لمعرفة السلوك لهذا الركام كأساس لبناء دراسات مستقبلية.

2. عرض النتائج:

في هذا البند يتم عرض النتائج المتحصل عليها من الاختبارات لعينات الركام المختلفة التي تم جلبها وتمثيلها في جداول ومخططات بيانية ليسهل قراءتها وفهمها كما يلي:


جدول 1 نتائج النسبة المئوية للمار % للتحليل المنخل لعينات الركام لخمس مناطق بالمقاسات المختلفة

| رقم المنخل | مقاس المنخل ملم | الوعاء | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|------------|--------------------------|--------|-----|------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 0.5 | حدود المواصفة البريطانية | - | 5-0 | 25-0 | 100-85 | 100-100 | - | - | 0.5 |
| 1.0 | BS (882) | - | - | 10-0 | 50-0 | 100-85 | 100-100 | - | 1.0 |
| 1.5 | | - | - | 5-0 | 25-0 | 100-0 | 100-85 | 100-100 | 1.5 |


| - | 5-0 | 10-0 | 50-0 | 100-85 | 100-100 | - | الخليط | |
|--------|------|-------|-------|--------|---------|------|-----------------------|------------------------------|
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| 0.05 | 1.0 | 17.20 | 99.20 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | A وادي الحي (سم) |
| 0.05 | 0.20 | 0.35 | 33.85 | 85.75 | 99.85 | 100 | 1.0 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.25 | 2.55 | 12.65 | 97.35 | 100 | 1.5 | |
| - | 1.05 | 3.55 | 42.40 | 90.00 | 100 | 100 | ال الخليط | النسبة المئوية للمار % |
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| 0.03 | 0.48 | 21.48 | 97.70 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | B الجوش (سم) |
| 0.05 | 0.4 | 0.4 | 15.50 | 85.5 | 100 | 100 | 1.0 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.10 | 96.90 | 100 | 1.5 | |
| 0.02 | 0.12 | 2.77 | 18.17 | 87.65 | 99.15 | 100 | ال الخليط | النسبة المئوي للمار % |
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| 0.00 | 0.40 | 14.00 | 98.50 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | C وادي الأثل (سم) |
| 0.05 | 0.30 | 0.30 | 22.50 | 87.50 | 100 | 100 | 1.0 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.45 | 97.40 | 100 | 1.5 | |
| 0.03 | 0.17 | 2.67 | 18.17 | 87.65 | 98.65 | 100 | ال الخليط | النسبة المئوية للمار % |
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| 0.10 | 1.10 | 23.15 | 89.75 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | D |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|-------|-------|------|-----------------------|---|
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 30.50 | 95.80 | 100 | 100 | 1.0 | رأس اللأفع (سم) النسبة المئوية للمار % |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 13.20 | 92.90 | 100 | 1.5 | |
| 0.07 | 0.02 | 5.60 | 29.25 | 85.50 | 100 | 100 | الخليط | |
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| 0.03 | 0.48 | 4.60 | 95.60 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | E |
| - | 0.25 | 0.25 | 36.25 | 89.25 | 100 | 100 | 1.0 | الرحيبات (سم) النسبة المئوية للمار % |
| - | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 19.20 | 95 | 100 | 1.5 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.75 | 27.75 | 87.75 | 100 | 100 | الخليط | |

منحنيات التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن كساره وادي الحي




الشكل 2 مقاس الركام




الشكل 1 مقاس الركام 0.5cm

1.0cm




الشكل 4 مقاس خليط الركام)





الشكل 3 مقاس الركام 1.5cm

 $0.5 + 1.0 + 1.5 \text{ cm}$


منحنيات التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن كسارة الجوش




الشكل 6 مقاس الركام

الشكل 5 مقاس الركام 0.5cm
الشكل 6 مقاس الركام 1.0cm


الشكل 8 مقاس خليط الركام

الشكل 7 مقاس الركام 1.5cm
 $(0.5 + 1.0 + 1.5) \text{ cm}$

منحنيات التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن ودي الأثل




الشكل 10




الشكل 9 مقاس الركام 0.5cm

مقاس الركام 1.0cm




الشكل 12 مقاس خليط




الشكل 11 مقاس الركام 1.5cm

$$(0.5 + 1.0 + 1.5) \text{ cm}$$

منحنيات التدرج الحبيبي لعينة الركام الخش كسارة رأس اللافع




الشكل 14




الشكل 13 مقاس الركام 0.5cm

$$\text{مقاس الركام } 1.0\text{cm}$$

منحنيات التدرج الحبيبي لعينة الركام الخش كسارة رأس اللافع




الشكل 16 مقاس خليط الركام




الشكل 15 مقاس الركام 1.5cm

$$(0.5 + 1.0 + 1.5) \text{ cm}$$

من حيث التدرج الحبيبي لعينة الركام الخشن كساره الرحيبات




الشكل




الشكل 17 مقاس الركام 0.5cm

18 مقاس الركام 1.0cm



الشكل 20 مقاس خليط



الشكل 19 مقاس الركام 1.5cm

الرکام $(0.5 + 1.0 + 1.5) \text{ cm}$

جدول 2 مقارنة مصادر الركام لنفس التدرج الحبيبي لكل الكسارات بالمناطق المختلفة

| رقم المنخل | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------|----------|-----|------|---|
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم |
| - | 5 -0 | 25 -0 | 100 -85 | 100 -100 | - | - | النسبة المئوية للمار % ركام مقاس 0.5 cm |
| 0.05 | 1.0 | 17.20 | 99.20 | 100 | 100 | 100 | نادي الحي |
| 0.03 | 0.48 | 21.48 | 97.70 | 100 | 100 | 100 | الجوش |
| 0.00 | 0.40 | 14.00 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | نادي الأثل |
| 0.10 | 1.10 | 23.15 | 89.75 | 100 | 100 | 100 | راس اللاقع |
| 0.03 | 0.48 | 4.60 | 95.60 | 100 | 100 | 100 | الرحيبات |

| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
|--------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|---|---|
| - | - | 10-0 | 50-0 | 100- 85 | 100- 100 | - | النسبة المئوية للمار % ركام مقاس 1.0 cm | Dodd المواصفة البريطانية BS(882) |
| 0.05 | 0.20 | 0.35 | 33.85 | 85.75 | 99.85 | 100 | | Wadi Al-Hai |
| 0.05 | 0.40 | 0.40 | 15.50 | 85.50 | 100 | 100 | | Gawosh |
| 0.05 | 0.30 | 0.30 | 22.50 | 87.5 | 100 | 100 | | Wadi Al-Aqlan |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 30.50 | 95.80 | 100 | 100 | | Ras Al-Laqf |
| | 0.25 | 0.25 | 36.25 | 89.25 | 100 | 100 | | Al-Rahibiyat |
| الوعاء | 2.36 | 5 | 10 | 14 | 20 | 37.5 | مقاس المنخل ملم | |
| - | - | 5-0 | 25-0 | 100-0 | 100- 85 | 100- 100 | النسبة المئوية للمار % ركام مقاس 1.5 cm | Dodd المواصفة البريطانية BS(882) |
| 0.00 | 0.10 | 0.25 | 2.55 | 12.65 | 97.35 | 100 | | Wadi Al-Hai |
| 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.10 | 96.90 | 100 | | Gawosh |
| 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.45 | 97.40 | 100 | | Wadi Al-Aqlan |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 13.20 | 92.90 | 100 | | Ras Al-Laqf |
| | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 19.20 | 95.00 | 100 | | Al-Rahibiyat |

3. نتائج اختبار التحليل المنخلي لعينة ركام الخشن: -

1-3. كسارة وادي الحي

من الجدول 1 الفقرة A، تبين النسبة المئية للمار % للاختبار التحليل الحبيبي المنخلي لعينات الركام كسارة وادي الحي بمختلف المقاسات (0.5، 1.0، 1.5) سم، إضافة إلى الخليط بنسب وزنية (40، 30، 30)، ومقارنتها مع المعايير البريطانية (BS882:1992). والأشكال 4، 3، 2، 1 يتضح لنا الآتي: -

- الركام مقاس (0.5) مطابق للمواصفات وأقرب من الحدود القصوى.
- الركام مقاس (1.0) مطابق للمواصفات باستثناء المنخل رقم (20mm).
- الركام مقاس (1.5) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.

ال الخليط للركام مقاس (0.5، 1.0، 1.5)، بنسبة خلط (30، 30، 40) % مطابق للمواصفات وأقرب للحدود القصوى ومن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها لكسارة وادي الحي.

2-3. كسارة الجوش

من الجدول 1 الفقرة B، تبين النسبة المئية للمار % للاختبار التحليل الحبيبي المنخلي لعينات الركام كسارة الجوش بمختلف المقاسات (0.5، 1.0، 1.5) سم، إضافة إلى الخليط بنسب وزنية (40، 30، 30)، ومقارنتها مع المعايير البريطانية (BS882:1992) . والأشكال 8، 7، 6، 5 يتضح لنا الآتي: -

- الركام مقاس (0.5) مطابق للمواصفات وأقرب من الحدود القصوى.
- الركام مقاس (1.0) مطابق للمواصفات باستثناء المنخل رقم (20mm).
- الركام مقاس (1.5) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.

ال الخليط للركام مقاس (0.5، 1.0، 1.5)، بنسبة خلط (30، 30، 40) % مطابق للمواصفات وأقرب للحدود القصوى ومن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها لكسارة الجوش لركام مقاس (0.5).

3-3. كسارة وادي الائل

من الجدول 1 الفقرة C، تبين النسبة المئية للمار % للاختبار التحليل الحبيبي المنخلي لعينات الركام كسارة وادي الائل بمختلف المقاسات (0.5، 1.0، 1.5) سم، إضافة إلى الخليط بنسب وزنية (40، 30، 30)، ومقارنتها مع المعايير البريطانية (BS882:1992) . والأشكال 12، 11، 10، 9 يتضح لنا الآتي: -

- الركام مقاس (0.5) مطابق للمواصفات وأقرب من الحدود القصوى.
- الركام مقاس (1.0) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.
- الركام مقاس (1.5) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.

ال الخليط للركام مقاس (0.5، 1.0، 1.5)، بنسبة خلط (30، 30، 40) % مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا ومن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها لكسارة وادي الائل لركام مقاس (0.5).

3-4. كسارة رأس اللافع

من الجدول 1 الفقرة D، تبين النسبة المئية للمار % للاختبار التحليل الحبيبي المنخلي لعينات الركام كسارة رأس اللافع بمختلف المقاسات (0.5، 1.0، 1.5) سم، إضافة إلى الخليط بنسب وزنية (40، 30، 30)، ومقارنتها مع المواصفة البريطانية (BS882:1992). والأشكال 13، 14، 15، 16 يتضح لنا الآتي: -

- الركام مقاس (0.5) مطابق للمواصفات وأقرب من الحدود القصوى.
- الركام مقاس (1.0) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود القصوى.
- الركام مقاس (1.5) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.

ال الخليط للركام مقاس (0.5، 1.0، 1.5)، بنسبة خلط (30، 30، 40) % مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا

ومن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها لكسارة رأس اللافع لركام مقاس (0.5).

3-5. كسارة الرحيبات

من الجدول 1 الفقرة E، تبين النسبة المئية للمار % للاختبار التحليل الحبيبي المنخلي لعينات الركام كسارة الرحيبات بمختلف المقاسات (0.5، 1.0، 1.5) سم، إضافة إلى الخليط بنسب وزنية (40، 30، 30)، ومقارنتها مع المواصفة البريطانية (BS882:1992). والأشكال 17، 18، 19، 20 يتضح لنا الآتي: -

- الركام مقاس (0.5) مطابق للمواصفات وأقرب من الحدود الدنيا.
- الركام مقاس (1.0) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.
- الركام مقاس (1.5) مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا.

ال الخليط للركام مقاس (0.5، 1.0، 1.5)، بنسبة خلط (30، 30، 40) % مطابق للمواصفات وأقرب للحدود الدنيا

ومن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها لكسارة الرحيبات لركام مقاس (0.5).

من خلال المقارنة من (الجدول 1)، لجميع المقاسات للركام وكذلك (الجدول 2)، ومن تم الرجوع للأشكال البيانية لجميع مقاسات العينات (0.5، 1.0، 1.5) نلاحظ أن أفضل عينة كانت ركام رأس اللافع ومن ثم عينة ركام الرحيبات وأقل نسبة عينة كانت لركام وادي الحي.

4. الاستنتاجات: -

ومن خلال الدراسة نلاحظ الآتي: -

1- أن عينة ركام الرحيبات كانت أفضل العينات التي تم جلبها ولذلك نوصي باستخدام هذا المصدر "ركام الرحيبات" لكونه اعطاء نتائج جيدة في الاختبارات المبدئية التي تم اجراءها.

2- استخدام خليط الركام الخشن حسن من التدرج الحبيبي للركام عند مقارنته بالمواصفة القياسية (BS882:1992).

3- نستنتج من خلال اجراء نسبة خلط لركام الخشن التي تتراوح من (30، 30، 40) % بأنه أكثر العينات كانت مطابقة للمواصفات لكسارة الرحيبات حسب النتائج المتاحة في هذا الدراسة.

المراجع

- 1- مواد البناء واختباراتها القياسية، 1981، بيروت، د. محمد بركات.
- 2- الخلطات الخرسانية، د. إبراهيم علي الدرويش، د. عبد الوهاب محمد عوض، دار الراتب الجامعية، بيروت.
- 3- تكنولوجيات الخرسانة، د. مؤيد نوري محمودي، هناء عبد يوسف، مركز التعرّيف والنشر الجامعية التكنولوجيا، بغداد 1984.

[4-.www.4shared.com](http://www.4shared.com)

- 5- American society for Testing and Materials, " ASTM C127 ".
- 6- British Standards institute, " BS 882: Part3 :1975 ".
- 7- British Standards institute, " BS 882: 1992 ".